NevaPrimeCoat™

Rev. No 130423/01

Техническая информация

Наименование	Шпатлевка для фанеры NPC-VWACF-101 birch
Применение	Предназначена для устранения дефектов обработки фанеры (трещины, отверстия от выпавших сучков, сучки с трещинами), а также любых других деревянных изделий.
Свойства	Практически не имеет усадки. Высокоэластичная, обладает отличной наполняющей способностью. Имеет повышенную адгезию к подложке. Легко наносится, не тянется за шпателем. Короткое время выдержки до штабелирования. Быстро высыхает. Образует прочное и твердое покрытие. Легко шлифуется, при шлифовке не выкрашивается. Хорошо имитирует цвет древесины. Практически не меняет цвет при шлифовке. Не деформируется в процессе распиловки. Термостойка. Хорошая адгезия к облицовочной пленке. Не содержит летучих органических растворителей, практически без запаха.
Сухой остаток, %	84
Плотность, г/л	1,8
Толщина нанесения	1-2 мм по пласти, до 5мм в выбоины
Время высыхания	2-4 часа при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65%
Время полного отверждения	24 часа при слое до 5 мм при t 20°C относительной влажности воздуха не более 65%
Цвет	Береза
Тип связующего	Акрилат
Разбавитель	Вода
Подготовка поверхности	Наносить на чистую, сухую поверхность
Условия нанесения	При температуре воздуха и подложки не ниже +3°C
Нанесение	Шпателем
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления в плотной закрытой таре при температуре +5+30°C
Меры безопасности	Шпатлевка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать клей с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Произведено в России по заказу компании КРОН

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ
Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях, опыте и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем, что компания КРОН не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемым задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключение составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией КРОН.

Телефон горячей линии: 8 (800) 250 25 20, e-mail: info@kron-gk.com